



| | P-0601 | P-0701 | P-0801 | |
|-----------------------|--|---|--|----------|
| 飽和磁化 | 11.0 mT | 6.6 mT | 6.6 mT | |
| 粘度/Viscosity | 2mPa・s > @27 | 5mPa・s > @27 | 5mPa・s > @27 | |
| ベース液/Base liquid | 炭化水素/Hydrocarbon | 水/ Water | 水/ Water | |
| 粒子/Particle | 酸化鉄 | 酸化鉄 | 酸化鉄 | |
| 粒子径/Particle size | 約100A(APPROX) | 約100A(APPROX) | 約100A(APPROX) | |
| 特徴/Characteristic | 速乾性、高濡れ性 Quick resolution, High wettability | 水ベース流体の標準品 Water base fluid standard model | 水ベース流体の高濡れ性品 Having high wettability water base fluid | |
| 備考/Remarks | 可燃性/Flammable | 不燃性/Non flammable | 不燃性 /Non flammable | |
| 希釈倍率 Dilution rate | フロッピーディスク for Floppy Disk | 30倍(×30) | 対象物により異なる depends on specimen | 10倍(×10) |
| | ハードディスク for Hard Disk | 30倍(×30) | 対象物により異なる depends on specimen | 10倍(×10) |
| | ビデオテープ for Video Tape | 原液/no dilution | 対象物により異なる depends on specimen | 10倍(×10) |

希釈倍率は、推奨値であり、性能を保証するものではありません。

The dilution rates are just reference based on our experiences and they do not guarantee the actual performance.

【お問合せ】

ご質問・お問合せはe-mailでも受付けております。

ffsales@ferrotec.co.jp